

Naziv proizvoda:	weberdry PUR coat
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 5

# weberdry PUR coat

Toniran, UV stabilan, viskoelastičan, jednokomponentni, alifatski, poliuretanski premaz

## 1. Opis proizvoda

### 1.1 Prednosti proizvoda

- Jednostavno se nanosi ručno ili mašinski
- Povećava otpornost na habanje hidroizolacione membrane
- Pruža visoku refleksiju sunca - doprinosi termoizolaciji
- UV otporan i postojane boje
- Formira sjajnu površinu koja se lako održava
- Ne pokazuje efekte isoljavanja
- Otporan na vodu, toplotu i mraz
- Održava svoja mehanička svojstva u temperaturnom rasponu od - 40°C do + 90°C
- Otporan na pešački saobraćaj

### 1.2 Klasifikacija proizvoda

SR-AR0,5-B2,0-IR19 (EN 13813:2002)

### 1.3 Opis proizvoda i oblast primene

**weberdry PUR coat** je toniran, UV stabilan, viskoelastičan, jednokomponentni, alifatski, poliuretanski premaz koji se koristi kao završni sloj za zaštitu izloženih, poliuretanskih, tečnih hidroizolacija. Vezuje u reakciji sa vlagom iz zemlje i vazduha.

**weberdry PUR coat** je završni sloj, posebno dizajniran za zaštitu poliuretanskog hidroizolacionog premaza prilikom sledećih radova:

- Hidroizolovanje krovova.
- Hidroizolovanje balkona i terasa.
- Hidroizolovanje pešačkih saobraćajnica.

Koristi se preko hidroizolacionih premaza **weberdry PUR seal** i **weberdry PUR seal aqua** na površinama, sa normalnim pešačkim saobraćajem (npr. krovovi, terase, balkoni itd.) koji zahtevaju sjajnu i postojanu boju.



Naziv proizvoda:	weberdry PUR coat
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 5

### 1.4 Priprema podloge

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti čista, čvrsta, suva, nosiva i bez delova koji se odvajaju. Sve materijale koji umanjuju prijanjanje (ostatke boja, kreča, masnoće, prašine i sl) je neophodno potpuno ukloniti. Maksimalni sadržaj vlage ne bi trebalo da prelazi 5%. Čvrstoća podloge na pritisak treba da bude najmanje 25 MPa (N/mm<sup>2</sup>), površinska zatezna čvrstoća (kohezija) podloge merena "pull off" testom mora biti minimum 1,5 MPa (N/mm<sup>2</sup>). Stari premazi, prljavština, organske materije i prašina moraju biti uklonjeni mašinskim brušenjem ili peskarenjem. Moguća kontaminacija uljem ili masnoćom se mora ukloniti.

Moguće površinske nepravilnosti moraju biti reparirane.

UPOZORENJE: Nemojte prati površinu vodom!

## 2. Upotreba i ugradnja proizvoda

1. Razmešati **weberdry PUR coat** električnim mikserom.

2. Naneti materijal na pripremljenu / premazanu površinu valjkom ili četkom u jednom ili dva sloja. Vreme sušenja između slojeva od 3 do 6 sati (ne više od 36 sati).

**Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.**

### 2.1 Alat za rad

Za mešanje: električni mikser.

Za nanošenje: četka i valjak.

### 2.2 Potrošnja proizvoda

Potrošnja proizvoda: od 120 – 250 gr / m<sup>2</sup> za jedan ili dva sloja aplikacijom materijala valjkom na glatku površinu u optimalnim uslovima.

## 3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvodi spadaju u ADR robu i u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa, moraju se distribuirati isključivo vozilima koja imaju ADR dozvolu za transport robe u međunarodnom saobraćaju. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

## TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry PUR coat
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 5

### 4. Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše:

1,6-heksandiil-bis(2-(2-(1-etilpentil)-3-oksazolidinil)etil)karbamata

3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil-izocijanat

3-izocijanatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat homopolimer, tip izocijanurata



#### Opasnost

Zapaljiva tečnost i para. Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem. Može da izazove alergijske reakcije na koži. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara. AKO SE UDAHNE: Ukoliko je disanje otežano, izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje. NE izazivati povraćanje. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS.

Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.

### 5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: siva i bela. Ostale boje dostupne na upit.

Pakovanje: metalne kante od 20 kg, 10 kg i 5 kg.

Rok trajanja: 9 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na pakovanju.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na [www.rs.weber](http://www.rs.weber).

## TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry PUR coat
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	4 od 5

Osobina	Rezultat	Metoda testiranja
Sastav	Obojeni, alifatični, vlagom aktivirani poliuretanski polimer. Na rastvaračkoj osnovi.	
Elongacija pri prekidu nakon 2000 sati ubrzanog starenja (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m <sup>2</sup> )	372 %	DIN EN ISO 527
Zatezna čvrstoća nakon 2000 sati ubrzanog starenja (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m <sup>2</sup> )	2,68 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527
Postojanost sjaja nakon 2000 sati ubrzanog starenja (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m <sup>2</sup> )	Postojan	DIN 67530
Površinsko isoljavanje nakon 2000 sati ubrzanog starenja (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m <sup>2</sup> )	Bez isoljavanja	DIN EN ISO 4628-6
Elongacija pri pucanju	289 %	DIN EN ISO 527
Zatezna čvrstoća	3,72 N/ mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 527
Adhezija na weberdry PUR seal	>2 N/ mm <sup>2</sup>	ASTM D 903
Paropropusnost	> 25 gr/m <sup>2</sup> /dan	ISO 9932:91
Otpornost na vodeni pritisak	Vodonepropusan	DIN EN 1928
Tvrdoća (Shore A skala)	65	ASTM D 2240 (15")
Solarna reflektansa (SR)	0.96 – bela boja	ASTM E903-96
Ciklusi ubrzanog starenja, UV zračenja u prisustvu vlage	Stabilan, bez značajnih promena	EOTA TR-010
Eksploataciona temperatura	-40°C do + 90°C	Interno
Suv na dodir	1 – 3 sata	Uslovi: 20°C, 50% RV
Upotrebljiv za pešački saobraćaj nakon	12 sati	
Potpuno upotrebljiv nakon	7 dana	

### 5.1 Ograničenja proizvoda

- Temperatura tokom radova i očvršćavanja treba da bude između +5°C i +35°C.
- Niske temperature usporavaju očvršćavanje dok visoke temperatura ubrzavaju očvršćavanje. Visoka vlažnost može negativno uticati na kvalitet izvedenih radova.
- Pod urađen sa weberdry PUR coat je klizav kada je mokar. Da bi se izbegla klizavost tokom vlažnih dana, formirati anti-kliznu površinu, posipanjem kvarcnog peska weberdry quartz u još uvek svež premaz.

## TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry PUR coat
Datum kreiranja TL:	02.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	5 od 5

### 5.2 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

### 5.3 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

### 5.4 Zemlja porekla, uvoznik i distributer

Zemlja porekla: Republika Grčka.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs)