

Lako obradiv, beli, sanacioni, WTA sertifikovan, malter za obnovu i renoviranje starih objekata.

## Oblast primene

- za površine pod uticajem vlage i soli
- za unutrašnju i spoljašnju primenu

## Svojstva proizvoda

- visoko paropropustan
- izuzetno porozan
- apsorbuje kristalizovanu so

## Oblast primene

**weber.san 954** je visoko porozan i paropropustan sanacioni malter. Koristi se za unutrašnje i spoljašnje zidove kontaminirane vlagom i solju. Proizvod osigurava isušivanje zidova i apsorpciju kristalizovane soli.

## Opis proizvoda

**weber.san 954** je hidraulični, unapred pripremljeni, suvi malter (DIN EN 998-1, WTA 2-9).

## Sastav

Beli cement, kreč, mineralni punioci, aditivi

## Svojstva proizvoda

visoka paropropusnost  
otpornost na kapilarnu apsorpciju vode  
visoko porozan  
jednostavan za upotrebu  
mala potrošnja  
sprečava pojavu buđi

## Tehnički podaci

Debljina nanošenja	u jednom sloju do 3 cm, u dva sloja do 4 cm
Temperatura prilikom ugradnje	+5°C do + 30°C - temperatura vazduha i podloge
Čvrstoća na savijanje nakon 28 dana	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Čvrstoća na pritisak nakon 28 dana	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Gustina očvrslog maltera	< 1300 kg/m <sup>3</sup>
Konsistencija – stalnost zapremine	stabilan
Sadržaj vazduha	> 40% zapremine
Nasipna gustina praha	približno 1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Otvoreno vreme za rad	do 45 minuta
Paropropustljivost (μ)	≤ 15
Apsorpcija vode	≥ 0,3 kg/m <sup>2</sup> za 24 h
Reakcija na požar	A1
Čvrstoća na pritisak (SRPS EN 998-1)	CSII

## Kontrola kvaliteta

**weber.tec 934** podleže stalnoj kontroli kvaliteta od strane proizvođača



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.

Centrala - Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija - PAK: 190624

Apatin - Somborska bb, 25260 Apatin - PAK: 430239 - tel: +381 25 780 910 - Topola - Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola - PAK: 543227 - tel: + 381 34 813 598  
e-mail: info@weber.rs - web site: www.weber.rs - PIB: 100427607 - broj računa: 257-0000220010595-04

## Opšte informacije

weber.san 954 je sastavni deo sistema materijala za sanaciju kapilarne vlage. Pre sanacije je potrebno odrediti tip i količinu soli u zidu. Debljina sloja zavisi od količine prisutne soli. Objekat se može isušiti ukoliko se zaustavi prodor vlage sa spoljne strane i/ili kapilarno upijanje. Potrebno je sprečiti brzo sušenje maltera, izbeći direktan uticaj sunca i vetra. Poštovati sva pravila za malterisanje. Da bi se osiguralo pravilno očvršćavanje sanacionog maltera, relativna vlažnost vazduha mora biti max 60% a temperatura objekta i vazduha min 5°C. Sva svojstva se odnose na temperaturu od 23°C bez vetra i relativne vlažnosti vazduha od 50%.

## Posebne napomene

Ne mešati sa drugim građevinskim materijalima. Zavisno od lokalnih uslova, stvaranje mikro pukotina se ne može potpuno isključiti. Sanacioni malter ne sme doći u kontakt sa gipsom ili materijalima koji sadrže gips.

## Priprema podloge

Ukloniti stari malter i boju do nosive podloge. Prošlicovati zidove do dubine oko 2 cm i mehanički očistite površinu. Zamenite ili dopunite uništene delove zida. Priprema podloge se vrši minimum 80 cm dalje od dela zida koji je oštećen prisustvom vlage. Podloga mora biti bez prašine. Pre nanošenja maltera svi prethodno nanešeni proizvodi moraju biti suvi.

## Postupak mešanja i primene:

Sadržaj džaka pomešajte sa navedenom količinom vode da ne ostane grudvica. Nastavite sa mešanjem 3 do 4 min, nakon postizanja homogene mase mešajte još 2 min električnim mikserom na niskim obrtajima. Nakon kraćeg vremena stajanja, ponovo kratko pomešajte.

Nanosite materijal u debljini 2 - 3 cm u jednom sloju. Restauracionim malterom je potrebno postići što ravniji sloj. Ukupna debljina maltera iznosi max 4 cm u dva sloja, minimum 1 cm po sloju.

Ukoliko je potrebno nanošenje drugog sloja, potrebno je prethodno sačekati 1 dan po milimetru debljine prvog sloja.

U slučaju mašinskog nanošenja kontaktirajte tehničku podršku.

## Potrošnja

Pri debljini sloja od 10 mm: oko 9,0 kg/m<sup>2</sup>

## Pakovanje

Džak

Težina

25 kg

Paleta

40 džakova

## Detalji o proizvodu

### Alat za nanošenje:

alat za glačanje, gleterica, uobičajeni alati i mašine za nanošenje maltera

### Boja:

bela

### Potrebna voda:

Oko 7,5 l – 8,5 l /25 kg

### Skladištenje i rok trajanja:

**weber.san 954** se može skladištiti tokom 12 meseci u suvim uslovima bez smrzavanja, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.



Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.

Centrala - Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija - PAK: 190624

Apatin - Somborska bb, 25260 Apatin - PAK: 430239 - tel: +381 25 780 910 - Topola - Bulevar Vožda Karađorđa 126, 34310 Topola - PAK: 543227 - tel: +381 34 813 598  
e-mail: info@weber.rs - web site: www.weber.rs - PIB: 100427607 - broj računa: 257-0000220010595-04