

Naziv proizvoda:	webercolor comfort
Datum kreiranja TL:	04.02.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 4

webercolor comfort

Vodoodbojna fleksibilna fug masa kremaste strukture

1. Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

- Vodoodbojno rešenje
- Otporna na otiranje
- Za unutra i spolja

1.2 Klasifikacija proizvoda

CG 2 AW (EN 13888:2009)

1.3 Opis proizvoda i oblast primene

webercolor comfort je izuzetno fleksibilna, vodoodbojna fug masa na cementnoj bazi u boji. Kremaste strukture, lako se nanosi i otporna je na otiranje. Zbog svoje fleksibilnosti, upotrebom se smanjuje mogućnost pojave pukotina. Posедуje visoku vodoodbojnost i otpornost na mehaničko otiranje.

Koristi se za zahtevnije unutrašnje i spoljašnje radove, za fuge od 1 do 6 mm. Fug masa je pogodna za fugovanje keramičkih pločica u kupatilima, kuhinjama na terasama i balkonima. Proizvod se ne može koristiti kod fugovanja bazena, ravnih krovova, javnih kuhinja, mlekara i klanica. Preporučuje se za keramičke pločice, pločice od prirodnog kamena, staklene keramičke pločice, teracotta, gres. Može da se koristi u sistemima sa podnim grejanjem.

1.4 Priprema podloge

Podloga i kanali fuga na koje se **webercolor comfort** nanosi moraju biti čisti, čvrsti, suvi i bez delova koji se odvajaju. Ostatke supstanci koje umanjuju prijanjanje (lepak za keramiku, prašine i sl.) je neophodno prethodno potpuno ukloniti. Ukoliko je podloga pod uticajem vlage, potrebno je najpre u potpunosti sanirati oštećenja koja prouzrokuju pojavu vlage ili ugraditi hidroizolacioni sloj koji će sprečiti direktan uticaj vlage do sloja na koji će se nanositi **webercolor comfort**.

2. Upotreba i ugradnja proizvoda

1. U zavisnosti od toga koji se lepak za keramiku koristio, neophodno je sačekati minimum 24 sata pre postavljanja fug mase, kako vlaga ne bi uticala na kvalitet proizvoda.
2. Kanale fuge dobro očistiti od lepka za keramiku i drugih nečistoća.



TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	webercolor comfort
Datum kreiranja TL:	04.02.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 4

- webercolor comfort** se priprema dodavanjem sadržaja kante od 2 kg u 0,6 l čiste vode, nakon čega se smesa razmeša električnim mikserom dok se ne dobije fina pastozna masa bez grudvica.
 - Razmešanu smesu ostaviti da stoji 5 min a zatim ponovo promešati. Dobro razmešan proizvod je homogenizovan i bez grudvica. Nakon razmešavanja, započeti sa nanošenjem proizvoda.
 - Vreme upotrebljivosti pripremljenog materijala u kanti je 90 minuta.
 - webercolor comfort** se nanosi gumenom gletericom prvo horizontalno, potom dijagonalno i vertikalno kako bi se kanali fuga u potpunosti ispunili.
 - Temperatura podloge i vazduha prilikom nanošenja i sušenja **webercolor comfort** mora odgovarati standardnim vremenskim uslovima. Ukoliko vremenski uslovi nisu u skladu sa standardnim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima i računati da proizvod brže suši po toplijem vremenu, odnosno sporije po hladnijem, pazeći da temperatura podloge i vazduha nije ispod 5°C i iznad 30°C.
- * Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uslove: temperatura 20°C, relativna vlažnost vazduha do 65%.
- Nakon nanošenja fug mase sačekati 10 minuta i nakon toga vlažnom krpom ili sunđerom (nikako mokrim) prebrisati pločice od ostataka fug mase na njima. Koristiti isključivo čistu vodu prilikom čišćenja površine pločica.
 - Potom suvom krpom ispolirati površinu pločica.
 - Statičko opterećenje je moguće nakon 24 sata a mehaničko nakon 7 dana (u zavisnosti od temperature i vlažnosti prostorije u kojoj se radi) od trenutka nanošenja fug mase **webercolor comfort**.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd.

2.1 Alat za rad

Za mešanje: električni mikser ili ručno.

Za nanošenje: gumena gleterica.

Za čišćenje: sunđer i/ili krpa.

2.2 Potrošnja proizvoda

Oko 0,3 kg/m² u zavisnosti od vrste, dimenzija i debljine pločica i širine fuge.

3. Čuvanje, skladištenje i transport

Proizvod **webercolor comfort** skladištiti u neoštećenoj ambalaži, na čvrstim i ispravnim paletama, u suvom prostoru, bez direktne izloženosti snegu, kiši, gradu i suncu, zaštićen od mraza, u zatvorenom ili natkrivenom prostoru.

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	webercolor comfort
Datum kreiranja TL:	04.02.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 4

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

4. Bezbednost proizvoda

Opasni sastojci smeše: portland cement, beli 25-50%.



Opasnost

Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Ukoliko je potrebna medicinska pomoć, ponesite ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati dalje od dece. Pročitati etiketu pre upotrebe. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. Oprati sa puno sapuna i vode. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa propisima RS. Sadržaj rastvorljivog hroma Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% obračunatog na ukupnu masu suvog cementa.

5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: **webercolor comfort** je dostupan u 26 nijansi boja prema Weber ton karti.

Otvoreno vreme za rad: oko 180 minuta, zavisno od vremenskih uslova i debljine nanosa proizvoda.

Pakovanje: kanta 2 kg, 200 kg na paleti.

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje otisnutog na džaku, skladišten na paletama u suvom prostoru bez direktnog uticaja vremenskih uslova i vlage. Čuvati od smrzavanja.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, možete pronaći na zvaničnoj internet stranici www.rs.weber.

5.1 Čišćenje

Ostaci svežeg proizvoda čiste se sa alata i zaprljanih površina vodom. Stvrdnuti proizvod se mora ukloniti isključivo mehaničkim putem.

5.2 Ograničenja proizvoda

Fug masa **webercolor comfort** se ne sme koristiti u sledećim situacijama:

- Za fuge širine veće od 6 mm.
- Nije namenjen za fugovanje bazena i mesta pod uticajem hemije (destilerije, klanice, mlekare i sl.).
- Pri temperaturama nižim od +5°C i višim od +30°C.

Naziv proizvoda:	webercolor comfort
Datum kreiranja TL:	04.02.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	4 od 4

- Kod podloga koje sadrže nečistoće i vlagu.
- Prilikom dodavanja drugih aditiva osim čiste vode.
- Zaprljanu smesu je zabranjeno ponovo koristiti.

5.3 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

5.4 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Za dodatne informacije videti bezbednosni list proizvoda.

5.5 Zemlja porekla i proizvođač proizvoda

Zemlja porekla: Mađarska.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija. Kontakt telefon +381 11 3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs