

Naziv proizvoda:	weberdry detail
Datum kreiranja TL:	08.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	1 od 4

weberdry detail

Fleksibilna, sintetička, vodootporna, krovna membrana na bazi polivinil hlorida vrhunskog kvaliteta (PVC) za izradu detalja

1. Opis proizvoda

1.1 Prednosti proizvoda

- Hidroizolaciona i UV otporna
- Fleksibilna i na niskim temperaturama
- Otporna na probijanje
- Odlične zavarljivosti



1.2 Opis proizvoda i oblast primene

weberdry detail je fleksibilna, sintetička, vodootporna, krovna membrana na bazi polivinil hlorida vrhunskog kvaliteta (PVC) za izradu detalja. **weberdry detail** je proizvod iz grupe pratećeg asortimana namenjenog za ugradnju PVC membrana **weberdry roof** i **weberdry rooftop**.

1.3 Priprema podloge

Podloga mora biti glatka i bez oštih izbočina.

weberdry rooftop mora biti razdvojen od nekompatibilnih podloga. Sprečiti direktan kontakt membrane sa bitumenom, katranom, masti, uljem kao i EPS, XPS, PUR, PIR ili FP jer bi to moglo nepovoljno uticati na karakteristike proizvoda.

Naziv proizvoda:	weberdry detail
Datum kreiranja TL:	08.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	2 od 4

2. Upotreba i ugradnja proizvoda

2.1 Uslovi ugradnje:

Temperatura eksploatacije: u svim geografskim zonama sa temperaturnim rasponom od - 30°C do 60°C.
Temperaturni uslovi prilikom ugradnje od 5°C do 35°C.

2.2 Proces ugradnje:

Proizvod je namenjen za profesionalnu upotrebu a sam proces ugradnje je opisan u uputstvu za ugradnju **weberdry roof**.

2.3 Metode učvršćivanja:

Može biti slobodno položena ili mehanički fiksirana (u zavarenim preklopima ili bez preklopa).

2.4 Postupak zavarivanja:

Preklopi se vare električnim alatom za varenje vrućim vazduhom uz upotrebu valjka za pritisak ili mašinski putem sa kontrolom temperature vazduha od minimalno 600°C.

Preporuka je da var bude minimalne širine 20 mm.

Mehanički testirati kvalitet varova.

Ukoliko se koriste proizvodi koji nisu iz sistema weberdry detail, obavezno pročitati tehničke listove i testirati kompatibilnost.

Proizvođač preporučuje da se pre početka radova urade manje, probne, površine radi provere da li su proizvod/podloga pravilno pripremljeni i da li su obezbeđeni odgovarajući uslovi upotrebe i ugradnje. Ukoliko nisu, molimo vas da prekinete radove i obratite se predstavniku kompanije Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom kao i za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda. Reklamacije nakon završenog izvođenja radova se ne prihvataju.

2.1 Alat za rad

Proizvod je namenjen za profesionalnu upotrebu a sam proces ugradnje je opisan u uputstvu za ugradnju **weberdry detail**.

2.2 Potrošnja proizvoda

Oko 1,0 m²/m² u zavisnosti od vrste i karakteristika podloge.

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry detail
Datum kreiranja TL:	08.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	3 od 4

3. Čuvanje, skladištenje i transport

Rolne je potrebno skladištiti u horizontalnom položaju na paleti, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži, u suvom i zatvorenom prostoru, zaštićen od atmosferskih uticaja.

Proizvod nije opasan za transport u smislu svih nacionalnih i međunarodnih saobraćajnih propisa. Prilikom transporta, proizvod zaštititi od atmosferskih uticaja. Proizvod transportovati i skladištiti na temperaturi od +5°C do +30°C.

4. Bezbednost proizvoda

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

5. Tehničke karakteristike proizvoda

Boja proizvoda: bela/siva.

Pakovanje:

Debljina	1,5 mm
Širina rolne	1,05 m
Dužina rolne	20 m
Broj rolni na paleti	46

Rok trajanja: uz poštovanje navedenih uslova skladištenja, rok trajanja je neograničen.

Detaljnije informacije o proizvodu, dodatnu dokumentaciju i bezbednosni list, pronaći na www.rs.weber.

Test	weberdry detail	Metoda Ispitivanja
Debljina (mm)	1,5	EN 1849 - 2
Težina (Kg / m ²)	1,95	EN 1849 - 2
Zatezna čvrstoća (N / mm ²)	≥ 15	EN 12311 - 2
Istezanje do prekida (%)	≥ 300	EN 12311 - 2
Otpornost na cepanje (N/mm)	≥ 80	EN 12310 - 2
Otpornost na udar (mm)	≥ 800	EN 12691
Savijanje na hladnoći (° C)	≤ - 30	EN 495 - 5
Otpornost na hidrostatički pritisak (6 sati na 0,5 MPa)	vodootporno	EN 1928 metoda B
Otpornost na veštačke vremenske prilike (UV)	nema pucanja	EN 1297
Otpornost na statičko udaranje (kg)	≥ 20	EN 12730
Reakcija na požar	E	EN ISO 11925-1 EN 13501-1

TEHNIČKI LIST

Naziv proizvoda:	weberdry detail
Datum kreiranja TL:	08.03.2022.
Verzija TL:	01
Broj strane:	4 od 4

5.1 Ograničenja proizvoda

Iz tehničkih razloga boja materijala ili štampe može varirati od serije do serije.

5.2 Ekologija

Neupotrebljen proizvod i prazna pakovanja ne bacati van predviđenih lokacija za otpad.

5.3 Način odlaganja

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa lokalnim propisima. Odvojeno odlagati ambalažu i neupotrebljiv materijal. Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju. Ne sme se odlagati zajedno sa kućnim otpadom.

5.4 Zemlja porekla, uvoznik i distributer

Zemlja porekla: Republika Italija.

Uvoznik i distributer: Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 115d, 5. sprat, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija. Kontakt telefon: 011/3149681.

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda.

Naš tim iskusnih stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs